

	Título: FICHA TÉCNICA		Produto: Graxa Lthium MP2 AZUL	Nº. de Rev.: 003
			Data: 22/04/2023	Página: 1/1
Tipo de Documento: Informativo	Cód. Documento: 001	Emissão: Anderson dos Santos	Aprovação: José Antonio Lourenço Junior	

FALUB GRAXA LITHIUM MP 2 AZUL

Indicação

Graxa à base de sabão de lítio, com aditivos resistentes resistente à água e temperaturas elevadas para serviços pesados. Recomendada para várias aplicações automotivas e industriais, tais como mancais, rolamentos, prensas, juntas universais, cubos de roda e pinos de veículos automotivos, agrícolas e de construção.

Devido à característica de resistir à extrema pressão, Apresenta excelente capacidade de carga. Protege contra a corrosão, ferrugem e oxidação.

Descrição / Benefícios

Formulado com óleos minerais parafínicos de primeiro refino, derivado de petróleo, sabão metálico de lítio e aditivos especiais de alta performance.

- Elevada manutenção de sua consistência, mesmo trabalhando sob condições severas de operação;
- Aumenta significativamente o tempo de vida dos rolamentos;
- Reduz a reposição de rolamentos causados por desgaste devido às vibrações;
- Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos;
- Excelente aderência nas superfícies metálicas;
- Elevada bombeabilidade, capacitando o produto a ser aplicado através de pistolas, lubrificadores

mecânicos e sistemas centralizado de lubrificação;

Sua temperatura de utilização compreende-se a 130°C.

Notas

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Segundo a portaria nº. 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para rerefino.
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

Químico Responsável:
José Antonio Lourenço Junior
CRQ 0078012 – IV Região

ENSAIO	MÉTODO	RESULTADO
Grau de Consistência NLGI	ASTM D 217	2
Textura	Visual	Lisa / Macia
Penetração a 25° trabalhada 60 vezes, mm/10	ASTM D-217	265 a 295
Ponto de gota, °C.	ASTM D-566	>180
Temperatura de trabalho	Recomendado	130°C
Tipo de Sabão	-	Lítio
Cor	Visual	Azul

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO.